

# DEMI PRODUIT - BRASURES EN PLAQUE

## FICHE TECHNIQUE

### INFORMATION GÉNÉRALE

Brasure en plaque à couper selon vos besoins.  
L'épaisseur est de 0,30 mm  
Titrage or à 751 ou 752.



### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COULEURS	COLORIMETRIES
3N	L*:88.48 a*:4.96 b*:22.64
5N	L*:86.58 a*:8.88 b*:17.68
Gris standard	L*:85.86 a*:2.55 b*:12.18

POUR CHAQUE COULEUR NOUS PROPOSONS PLUSIEURS MODÈLES DE SOUDURES.  
CHACUN CORRESPONDANT A UNE TEMPÉRATURE DE FUSION ET DONC A UNE RÉSISTANCE.

COULEURS	TEMPÉRATURES TRÈS BASSES	TEMPÉRATURES BASSES	TEMPÉRATURES MOYENNES	TEMPÉRATURES HAUTES
3N	740 °C	780 °C	815 °C	850 °C
5N		750 °C	810 °C	880 °C
Gris standard		750 °C	810 °C	880 °C